BAIXENS ITALIA

Come rasare e rinnovare le CERAMICHE di bagni, cucine, stanze, ecc..

Il prodotto da utilizzare è uno stucco in pasta fibrato

PROPRIETA'

- Prodotto in pasta fibrato extra-bianco
- Facile da applicare e carteggiare anche sopra supporti poco assorbenti
- Applicazione a strato fine
- Aderenza sopra qualsiasi supporto interno ed esterno

Spessore **2 mm.**

Vita utile **Senza limite**

Rendimento **1.5 Kg/mm/mq**

Essicazione 2 mm **24 H**

Granulometria **200 micron**

BAIXENS ITALIA

Come rasare e rinnovare le CERAMICHE di bagni, cucine, stanze, ecc..

• PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Pulire accuratamente la superficie con un detergente neutro all'acqua e lasciare asciugare. La superficie deve essere completamente priva di oli, grassi muffe e altre sostanze che possano impedire la buona adesione dello stucco.
NON è NECESSARIO SMERIGLIARE O CARTEGGIARE LA CERAMICA.

• APPLICAZIONE DEL RX-407 RUALAIX FORTEX
1. Prodotto pronto all'uso. Non diluire. Miscelare il prodotto e riempire mediante spatola o frattone le fughe e le imperfezioni della superficie.

2.Subito dopo applicare il prodotto in maniera uniforme sulla superficie fino a ricoprirla completamente. Lasciare asciugare

3. Una volta completamente asciutto è possibile rimuovere le imperfezioni carteggiando la superficie. Questo lavoro potrà essere fatto manualmente, o, per ottenere una migliore finitura, meccanicamente con carteggiatrice, utilizzando una carta di grana non inferiore a 220. Eliminare con un pennello la polvere che si è depositata sul supporto.

4. A questo punto è possibile pitturare **RX-407 FORTEX** con qualsiasi prodotto verniciante (smalto, idropittura, effetti decorativi, ecc...)

• NOTA
Per ottenere una finitura professionale di aspetto liscio e perfetto, è necessario applicare una seconda mano di **RX-407 RUALAIX FORTEX**, in modo da coprire tutti i pori e le imperfezioni creatisi con la prima mano.

Spessore **2 mm.**

Vita utile **Senza limite**

Rendimento **1.5 Kg/mm/mq**

Essicazione 2 mm **24 H**

Granulometria **200 micron**

Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata

BAIXENS ITALIA | BULOVA

Distributore esclusivo per l'Italia
Pennellificio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 – 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 – F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com – www.bulova-pennelli.com

seguici su