Come creare l'effetto ruggine a vista su COR-TEN o ferro – SUPERFICI VERTICALI

Il ciclo è composto da 3 prodotti e la finitura può essere OPACA – SATINATA o LUCIDA

RUST-SPIRIT
10-15 mq/lt

OWATROL OIL
18 mq/lt

OXID VERNIS
18 mq/lt

DISPONIBILE
OPACO – SATINATO – LUCIDO

Come creare l'effetto ruggine a vista su COR-TEN o ferro – SUPERFICI VERTICALI

• PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Pulire accuratamente la superficie con uno straccio imbevuto di acetone o alcool denaturato fino a quando la superficie non è completamente pulita. Lasciare asciugare.

• CREARE LA RUGGINE CON RUST-SPIRIT

1. Applicare **RUST-SPIRIT** mediante nebulizzatore (fornito nella confezione da 0,500 Lt), pennello, rullo, spugna naturale, straccio o qualsiasi altro utensile che permetta di ottenere l'effetto desiderato. Lasciare asciugare per 24h lontano da forte umidità e pioggia.

• BLOCCARE LA RUGGINE CON OWATROL OIL

1. Sulla superficie ossidata e completamente asciutta applicare **OWATROL-OIL** a saturazione (finché la ruggine assorbe), bagnato su bagnato senza lasciare essiccare il prodotto fra un passaggio e l'altro.
2. Dopo l'asciugatura (24h) la superficie deve appararire uniformemente lucida, questo significa che si è raggiunta la piena saturazione.

• PROTEGGERE L'EFFETTO CON OXID VERNIS

1. Applicare una prima mano di **OXID VERNIS** e lasciare asciugare per 24 ore.
2. Carteggiare leggermente con grana 280 e pulire accuratamente il supporto.
3. Applicare una seconda mano di **OXID VERNIS** e lasciare asciugare per 24 ore.

• MANUTENZIONE

1. Carteggiare la superficie con abrasivo grana 280 e pulire adeguatamente il supporto.
2. Applicare una prima mano di **OXID VERNIS** diluito con un 25% di **OWATROL-OIL**. Lasciar asciugare per un tempo compreso tra 24 e 48 ore.
3. Applicare una seconda mano di **OXID VERNIS**.

• NOTA

Aggiungendo Owatrol OIL a OXID VERNIS, si ottiene una stesura del prodotto più agevole e nello stesso tempo si garantisce a OXID VERNIS una maggiore flessibilità, riducendo al minimo il rischio di crepe e sfogliature.

RUST-SPIRIT
10-15 mq/lt

OWATROL OIL
18 mq/lt

OXID VERNIS
18 mq/lt

DISPONIBILE
OPACO - SATINATO - LUCIDO

Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata

Distributore esclusivo per l'Italia
Pennellificio Bulova s.r.l.
Via Pietro Nenni, 36 – 46019 Cicognara di Viadana (MN)
T. +39 0375 88181 – F. +39 0375 88831
info@bulova.pennelli.com – www.bulova-pennelli.com

seguici su